混凝土抗压强度检测报告

委托单位 扬州五龙科技发展有限公司2014100403R　委托人 王滴　委托日期 2017-01-16　报告编号 K023104171000001
工程名称 ------　工程地址 ------　委托编号 2017-000027
建设单位 ------　监理单位 ------　检测编号 W17-6023号
施工单位 ------　检测依据 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》　样品状态 可检
品　种 混凝土抗压　检测标准 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》
检测日期 2017-02-11 至 2017-02-11　检测环境 温度 18℃
检测设备 YD-G3012 0-300mm 钢直尺, YD-HN013 YA-3000 电液式压力试验机　生产厂家 扬州五龙科技发展有限公司

任务单编号	楼层及部位	养护条件	是否拆模	设计强度等级	规　格	制作日期	试压日期	龄期(d)	累计养护温度(℃)	代表数量(方)	破坏荷载(kN)	抗压强度(MPa) 单块值	代表值	备　注
Th017-00001	------	标养	否	C30	100×100×100	2017-01-14	2017-02-11	28	------	------	434.9	41.3	40.6	------
											429.4	40.8		
											418.1	39.7		

备注　使用高级无机石质改质剂喷涂混凝土试块表面，24 小时后进行抗压所得数据。

检测报告说明：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。
2、送样检测，仅对送样检测负责。　3、未加盖本中心检测专用章，报告无效。

签 发：　审 核：　试 验：
上海证号　检04671号　检04661号　检11229号

报告日期：2017-02-11
检测单位：扬州市五龙工程检测中心有限公司
地　址：扬州市华扬西路 198 号 2 号楼
电　话：0514-87978630　邮　编：225009

混凝土抗渗检测报告

委托单位 扬州五龙科技发展有限公司 2014100403R　委托人 王滴　委托日期 2017-01-16　报告编号 K023104171000001
工程名称 ------　委托编号 2017-000027
工程地址 ------　检测编号 W17-6023号
建设单位 ------　监理单位 ------　样品状态 可检
施工单位 ------
品　种 混凝土抗渗　抗渗等级 大于 P12　强度等级 C30　检测设备 YD-KS022 HS-40 混凝土渗透仪　样品编号 17W17-00001
生产厂家 扬州五龙科技发展有限公司　检测标准 GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
检测日期 2017-02-12 至 2017-02-20　检测环境 温度 17-18 ℃　代表数量 ------ m³　检测依据 GB/T50082-2009

机构部位		成型日期	龄期（天）	28
抗渗标号	大于 P12	检　测　结　果		检验结论
抗压强度等级	C30	试件号	试验水压（MPa）	渗透情况
水泥品种及强度等级	------	1	2.0	不渗透
砂　粒　级	------	2	2.0	不渗透
碎 石 粒 级	------	3	2.0	不渗透
外加剂品种	------	4	2.0	不渗透
砼 配 合 比	------	5	2.0	不渗透
养 护 条 件	标养	6	2.0	不渗透

样品经检验，使用高级无机石质改质剂喷涂混凝土试件表面，24 小时后进行抗渗试验，混凝土抗渗符合 GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》规定的大于 P12 级要求。

备注　------

检测报告说明：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。
2、送样检测，仅对送样检测负责。　3、未加盖本中心检测专用章，报告无效。

签 发：　审 核：　试 验：
上海证号　检04671号　检04670号　检08513号

报告日期：2017-02-20
检测单位：扬州市五龙工程检测中心有限公司
地　址：扬州市华扬西路 198 号 2 号楼
电　话：0514-87978630　邮　编：225009

混凝土抗碱检测报告

委托单位 扬州五龙科技发展有限公司 2014100403R　委托人 王滴　委托日期 2017-01-16　报告编号 K023104171000001
工程名称 ------　委托编号 2017-000027
工程地址 ------　检测编号 W17-6023号
建设单位 ------　监理单位 ------　样品状态 可检
施工单位 ------
品　种 混凝土试块　检测依据 DBJ 01-54-2001《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》
检测日期 2017-02-12 至 2017-02-20　检测环境 温度 18℃
检测设备 --------　生产厂家 扬州五龙科技发展有限公司

任务单编号	试件编号	试验结果
Th017-00001	1	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至耐碱用泡和氢氧化钙溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹
	2	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至耐碱用泡和氢氧化钙溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹
	3	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至耐碱用泡和氢氧化钙溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹

检测报告说明：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。
2、送样检测，仅对送样检测负责。　3、未加盖本中心检测专用章，报告无效。

签 发：　审 核：　试 验：
上海证号　检04671号　检04661号　检11229号

报告日期：2017-02-20
检测单位：扬州市五龙工程检测中心有限公司
地　址：扬州市华扬西路 198 号 2 号楼
电　话：0514-87978630　邮　编：225009

混凝土抗酸检测报告

委托单位 扬州五龙科技发展有限公司 2014100403R　委托人 王滴　委托日期 2017-01-16　报告编号 K023104171000001
工程名称 ------　委托编号 2017-000027
工程地址 ------　检测编号 W17-6023号
建设单位 ------　监理单位 ------　样品状态 可检
施工单位 ------
品　种 混凝土试块　检测依据 DBJ 01-54-2001《界面渗透型防水涂料质量检验评定标准》
检测日期 2017-02-12 至 2017-02-20　检测环境 温度 18℃
检测设备 ------　生产厂家 扬州五龙科技发展有限公司

任务单编号	试件编号	试验结果
Th017-00001	1	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至 1%盐酸溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹。
	2	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至 1%盐酸溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹。
	3	将混凝土试块表面喷涂高级无机石质改质剂，24 小时后放至 1%盐酸溶液中浸泡 168 小时表面无粉化、无裂纹。

检测报告说明：1、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。
2、送样检测，仅对送样检测负责。　3、未加盖本中心检测专用章，报告无效。

签 发：　审 核：　试 验：
上海证号　检04671号　检04661号　检11229号

报告日期：2017-02-20
检测单位：扬州市五龙工程检测中心有限公司
地　址：扬州市华扬西路 198 号 2 号楼
电　话：0514-87978630　邮　编：225009

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
检 测 报 告

样品名称	无机石质改质剂	工程名称	/	委托编号	1709069
规格型号	/	工程监督号	/	报告编号	M017106111700289
设计强度等级	/	委托单位	扬州五龙科技有限公司	样品编号	17106U000232
成型日期	2017-05-15	建设单位	/	委托日期	2017-06-06
样品数量/代表数量	1L//	施工单位	/	检测日期	2017-06-07~2017-06-24
样品状态	可检	监理单位	/	报告日期	2017-06-24
检测类别	委托送样	检测设备	F90203 水泥胶砂搅拌机，FM0711 电子天平	检测依据	DBJ01-54-2001
见证人/见证号	/	检测环境	20℃	检测地点	本中心试验室

检 测 结 果

序号	检测项目	计量单位	检测结果
1	耐酸	/	1%盐酸溶液浸泡 168h，表面无粉化、裂纹

备注　混凝土试块由委托方成型。

报告说明：1.若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，以书面形式向本中心提出，逾期视为对报告无异议。
2.报告未加盖本中心检验检测报告专用章或公章，以及未加盖本中心防伪标记均为无效。
3.经本中心同意复印的检验报告，应重新加盖本中心检验检测报告专用章或公章后方为有效。

批准 证号 02827　校核 证号 00089　检测 证号 08362

地 址：南京市江山路 107 号　邮 编：210028　联系电话：83278548　83278549

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
检 测 报 告

样品名称	无机石质改质剂	工程名称	/	委托编号	1709069
规格型号	/	工程监督号	/	报告编号	M017106111700289
设计强度等级	/	委托单位	扬州五龙科技有限公司	样品编号	17106U000232
成型日期	2017-05-15	建设单位	/	委托日期	2017-06-06
样品数量/代表数量	1L//	施工单位	/	检测日期	2017-06-07~2017-06-24
样品状态	可检	监理单位	/	报告日期	2017-06-24
检测类别	委托送样	检测设备	F90203 水泥胶砂搅拌机，FM0711 电子天平	检测依据	DBJ01-54-2001
见证人/见证号	/	检测环境	20℃	检测地点	本中心试验室

检 测 结 果

序号	检测项目	计量单位	检测结果
1	耐酸	/	1%盐酸溶液浸泡 168h，表面无粉化、裂纹

备注　混凝土试块由委托方成型。

报告说明：1.若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，以书面形式向本中心提出，逾期视为对报告无异议。
2.报告未加盖本中心检验检测报告专用章或公章，以及未加盖本中心防伪标记均为无效。
3.经本中心同意复印的检验报告，应重新加盖本中心检验检测报告专用章或公章后方为有效。

批准 证号 02827　校核 证号 00089　检测 证号 08362

第 1 页 共 1 页

地 址：南京市江山路 107 号　邮 编：210028　联系电话：83278548　83278549